



白萩
しらはぎ



黄そ^きば



そ^きば


迎春
桃花

招福午



色見本

製作工程



粘土を石膏型に詰めて・・・



石膏型同士を合わせれば・・・



ベースとなる形の出来上がり！

ばりを取り、目や耳、たてがみ
しっぽを丁寧に取り付けます。



乾燥させ、750 度で素焼きをしま
す。



釉薬をかけて、1250 度で焼成し
たら完成！



午
が
で
き
る
ま
で